

## TECAFLON PTFE natural - Produits semi-finis

### Désignation chimique

PTFE (Polytetrafluorethylene)

### Couleur

blanc opaque

### Densité

2.15 g/cm<sup>3</sup>

### Principales caractéristiques

- très bonne résistance chimique
- intrinsèquement retardant à la flame
- température de service en continu jusqu'à 260 °C
- résistant UV et intempéries
- très bonne isolation électrique
- très bonnes propriétés de glissement et de résistance à l'usure

### Industries cibles

- industrie aéronautique et aérospatiale
- industrie chimique
- cryogénie
- food technology
- mécanique générale
- industrie des semi-conducteurs

| Propriétés mécaniques                       | paramètre             | valeur           | unité                            | norme                | commentaire |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| Résistance à la traction                    |                       | 22               | MPa                              | ASTM D 4894          | 1)          |
| Allongement à la rupture (test de traction) |                       | 220              | %                                | ASTM D 4894          | 2)          |
| Résistance à la compression                 | 1% strain             | 5                | MPa                              | ASTM D 695           | 3)          |
| Dureté Shore                                | Shore D               | 55               |                                  | ASTM D 2240          | 3)          |
| Propriétés thermiques                       | paramètre             | valeur           | unité                            | norme                | commentaire |
| Température de transition vitreuse          |                       | - 20             | °C                               | DIN EN ISO 11357     | 1)          |
| Température de service                      | Court terme           | 260              | °C                               | -                    | 2)          |
| Température de service                      | Long terme            | 260              | °C                               | -                    |             |
| Coefficient de dilatation thermique         | 23-100°C, long.       | 13               | 10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup> | ASTM D 696           |             |
| Conductivité thermique                      |                       | 0.20             | W/(K*m)                          | ASTM C 177           |             |
| Propriétés électriques                      | paramètre             | valeur           | unité                            | norme                | commentaire |
| Résistance de surface spécifique            |                       | 10 <sup>16</sup> | Ω                                | ASTM D 257           | 1)          |
| Résistance interne spécifique               |                       | 10 <sup>17</sup> | Ω*cm                             | ASTM D 257           |             |
| Résistance diélectrique                     | In air, 0.125mm thick | 80               | kV/mm                            | ASTM D 149           |             |
| Constante diélectrique                      | 50-109Hz              | 2.1              |                                  | ASTM D 150           |             |
| Autres propriétés                           | paramètre             | valeur           | unité                            | norme                | commentaire |
| Absorption d'eau                            | 23°C                  | < 0.01           | %                                | ASTM D 570           |             |
| Résistance au feu (UL94)                    | correspondant à       | V0               |                                  | DIN IEC 60695-11-10; | 1)          |

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux. nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification. Les propriétés dépendant directement des dimensions des produits semi-finis, et de leur orientation lors de l'intégration dans des sous-ensembles (spécialement les grades renforcés), le matériel ne doit pas être utilisé sans test individuels aux conditions spécifiques. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur [www.ensinger-online.com](http://www.ensinger-online.com). Tout droit de changement technique réservé.