

TECAPET black - Produits semi-finis

Désignation chimique

PET (Polyethylene terephthalate)

Couleur

noir opaque

Densité

1.39 g/cm³

Principales caractéristiques

- bonne résistance chimique
- très haute résistance
- facilement vernissable
- facilement pliable et soudable
- bonnes propriétés de glissement et à l'usure
- Bonne usinabilité
- grande solidité

Industries cibles

- mécanique générale
- industrie automobile
- électronique
- food technology

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance à la traction	50mm/min	91	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Pour le test de traction: spécimen type 1b (2) Pour le test de flexion: portée du support 64 mm, selon norme (3) Specimen 10x10x10mm (4) Specimen 10x10x50mm, échelle du module entre 0.5% et 1% de compression (5) Pour le test de Charpy: portée du support 64 mm, selon norme. (6) Spécimen d'épaisseur 4 mm
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	3400	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	91	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	4	%	DIN EN ISO 527-2	
Allongement à la rupture (test de traction)	50mm/min	15	%	DIN EN ISO 527-2	
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	134	MPa	DIN EN ISO 178	
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	3400	MPa	DIN EN ISO 178	
Résistance à la compression	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	19/36/86	MPa	EN ISO 604	
Module de compression	5mm/min, 10 N	2800	MPa	EN ISO 604	
Résistance au choc (Charpy)	max. 7,5J	27	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	
Dureté (bille)		195	MPa	ISO 2039-1	
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Température de transition vitreuse		81	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Source publique (2) Source publique. Test individuel obligatoire suivant les conditions d'application.
Température de fusion		244	°C	DIN EN ISO 11357	
Température de service	short term	170	°C		(2)
Température de service	long term	110	°C		
Coefficient de dilatation thermique	23-60°C, long.	8	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficient de dilatation thermique	23-100°C, long.	10	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Propriétés électriques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance de surface spécifique		10 ¹⁴	Ω	DIN IEC 60093	(1) Considérant le colorant noir ainsi que la reprise d'humidité de la matière, les propriétés d'isolation électrique ne peuvent être garanties à 100% bien que les essais tendent à conforter cette isolation de façon empirique.
Résistance interne spécifique		10 ¹⁴	Ω*cm	DIN IEC 60093	
Autres propriétés	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Absorption d'eau	24h / 96h (23°C)	0.02 / 0.03	%	DIN EN ISO 62	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm (2) - faible résistance (3) (+) résistance limitée (4) Correspondant ne signifie pas équivalent à UL (carte jaune). L'information provient de la résine, du demi-produit, ou est une estimation. Test individuel obligatoire suivant conditions d'application.
Résistance à l'eau chaude/bases		-	-	-	
Résistance aux intempéries		(+)	-	-	(3)
Résistance au feu (UL94)	correspondant à	HB		DIN IEC 60695-11-10;	(4)

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux. nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification. A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage direct" (produit semi-fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-online.com. Tout droit de changement technique réservé.

